

## Mise en Œuvre

### Préparation des Surfaces :

Conforme aux recommandations du DTU 59-3 concernant la préparation des sols avant leur mise en peinture.

⇒ **Application** : sur support propre, sec et sain, exempt de toute pollution, n'étant pas siège de remontée d'humidité par capillarité et présentant une rugosité suffisante pour l'accrochage du revêtement.

⇒ **Nombre de couches** : 2 à 3 selon porosité et rugosité du support.

### Préparation et Application du produit :

STRIASOL 310 est livré en 2 composants prédosés non fractionnables, à mélanger **intimement** au moment de l'emploi avec un agitateur mécanique à vitesse lente de façon à ne pas incorporer d'air dans le mélange.

Diluant	Matériel	Taux dilution	Températures
67-232	Brosse ou Rouleau	10 à 20 %	Ambiante, 10°C minimum. La température du support devra être au moins de 10°C et supérieure de 3°C à celle du point de rosée pour éviter toute condensation.
	Pistolet Pneumatique Buse : selon matériel - Pression : 3-4 bars	5 à 10 %	
	Pistolet Airless Buse : Ømm 0,35 à 0,5 - Angle 30 à 60° Pression : selon dilution et pertes de charges	0 à 5 %	

**Remarque** : En l'absence de primaire, la 1<sup>ère</sup> couche doit être appliquée impérativement au rouleau et diluée de 15 à 20 % de façon à favoriser sa pénétration dans le support.

## Caractéristiques Techniques

Aspect final du film sec .....	Demi-brillant		
Teintes .....	Selon nuanciers SOL, RAL / AFNOR		
Nombre de composants.....	2		
Rapport du mélange.....	En poids : 75/25	En volume : 65,5/34,5	
Masse volumique du mélange .....	1,31 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>		
Extrait sec en volume .....	49 ± 2 %		
Temps de mûrissement à 20°C .....	30 à 45 minutes avant utilisation		
Durée de vie du mélange à 20°C .....	12 heures		
Epaisseur recommandée par couche.....	Film sec : 60 µm	Film humide : 125 µm	
Température du produit à l'application ....	Comprise entre 15 et 30°C		
Rendement : - Théorique .....	7,80 m <sup>2</sup> /l pour 60 µm secs		
- Pratique .....	Fonction du support, des conditions et du matériel d'application, de la qualification du personnel, etc...		
Temps de séchage à 20°C .....	HP : 30 minutes	Sec : 6 heures	Dur : 7 jours
et hygrométrie normale	Recouvrable : - Mini : 12 à 24 h - Maxi : 6 jours		
Nettoyage.....	Après réticulation totale du film		
Mise en service à 20°C .....	Trafic léger : 48 h - Trafic normal : 72 h - Trafic intense : 7 jours		

## Hygiène et Sécurité

Point Eclair .....	<b>Base &amp; Durcisseur</b> : compris entre 23°C et 55°C
Transport & Etiquetage .....	Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les Directives Européennes en vigueur
Conservation .....	1 an en emballage d'origine plein et fermé Stocker dans un endroit frais et aéré

**Précautions d'utilisation** : consulter la fiche de données de sécurité

## Conditionnement (non fractionnable)

Kits de : **4 litres**

**12 litres**

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.



PEINTURES  
**MAESTRIA**

**USINE, LABORATOIRE & BUREAUX**

Z.I.-1 rue Denis Papin - 09100 PAMIERS - Ariège - Tél. 05 61 67 97 40 - Fax 05 61 67 05 47

e-mail : accueil @ maestria.fr



# STRIASOL 310



## PEINTURE EPOXYDIQUE SOLVANTEE

	Définition
	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Peinture demi-brillante, bi-composant.</li><li>➤ Solvantée.</li><li>➤ Applicable en film mince.</li></ul>

	Propriétés
Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 6b	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Bonne tenue à l'abrasion.</li><li>➤ Excellente résistance aux produits chimiques, (consulter nos services techniques).</li></ul> <p>S'applique sur :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Béton,</li><li>➤ Acier ou acier galvanisé préalablement imprimé avec EPODUX PRIMER 61-134,</li><li>➤ Ancienne peinture époxydique parfaitement adhérente, (Consulter nos services techniques).</li></ul> <p><b>Nota</b> : les propriétés du film, hormis son aspect, ne sont pas affectées par le rayonnement actinique.</p>

**Pour obtenir une surface non glissante ou antidérapante, l'utilisation d'un adjuvant ou le saupoudrage d'agrégat est nécessaire, (consulter nos services techniques).**

	Procès Verbaux
	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Adhérence, abrasion, lavabilité : CERIPEC 627-c</li><li>➤ Glissance : DDE 43 / 61 / 93</li><li>➤ Classement au feu M1 : LNE C050696 –CEMAT/4</li><li>➤ Coefficient de frottement : INRS n° 463.737/HS</li></ul>

	Destination
INTERIEUR	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Parcs de stationnement, garages,</li><li>➤ Locaux industriels.</li></ul>